

	<b>Botanische naam</b>	- Larix decidua
	<b>Verdere handelsnamen</b>	- Gemeenschappelijk lariks - Europese lariks
	<b>Oorsprong</b>	- Middeneuropa
	<b>Kleur</b>	<b>Spinhout:</b>  <i>Roodachtig geel</i> <b>Kernhout:</b> Gelig bruin tot roodachtig bruin
	<b>Takken</b>	- Fijn- tot grof
	<b>Breukvorming</b>	- Hoog

<b>Kromtrekken</b>	- Hoog
<b>Dichtheid bij 12-15% van vochtig hout</b>	440 – <u>590</u> – 850
<b>Tangentiële Krimp[%]</b>	7,8 – 10,4
<b>Radiale krimp [%]</b>	3,3 – 4,3
<b>Druksterkte [N / mm<sup>2</sup>]</b>	41 – <u>55</u> – 81
<b>Buigsterkte [N / mm<sup>2</sup>]</b>	64 – <u>95</u> – 132
<b>Hardheid (Brinell) [N / mm<sup>2</sup>]</b>	~ 19
<b>Elasticiteitsmodulus [N / mm<sup>2</sup>]</b>	6.300 – <u>13.800</u> – 20.000
<b>Uithoudingsvermogen</b>	- Goed
<b>Oppervlaktebehandeling</b>	- Goed (aanbevolen) - Larikshout kan probleemloos geverfd, geolied en schoongemaakt worden - Moeilijk te beitsen
<b>Oppervlakte</b>	- Beide zijden gegroefd - Alle zijden glad
<b>Verwerking</b>	- Voorboren aanbevolen - Goed handmatig en machinaal te bewerken; zagen, schafen, boren, frezen, schuren
<b>Harsvorming</b>	- Bij snel drogen harsoptreding mogelijk
<b>Hout ingrediënten</b>	- Het hout bevat natuurlijke houtoliën
<b>Toepassing</b>	- Constructie-hout voor binnen- en buiten - Ramen, deuren, poorten, trappen
<b>Droging</b>	- Goed - Weinig neiging tot barsten en vervormen
<b>Geur</b>	- Neutraal

<b>Duurzaamheid Norm</b> <b>EN 350-2</b>	<b>DIN</b>	III
<b>Vergelijkbare houtsoorten</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siberische lariks</li> <li>- Grenen</li> <li>- Douglas</li> </ul>
<b>Aanwijzing</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grijsachtige verkleuringsreacties zijn mogelijk door vocht en droging omdat het hout rijk is aan harsen</li> <li>- Harsvorming mogelijk</li> <li>- Vergrijzing van het oppervlak door UV-licht mogelijk</li> </ul>
<b>Voordeel</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Goede prijs- kwaliteit</li> <li>- Eenvoudig te verwerken</li> <li>- Goede statische eigenschappen</li> </ul>